

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Topciment opnår fuld hærkning 28 døgn efter endt topcoating. Gulvene vil være lettilgængelige efter to dage, men der vil være øget risiko for skader i de første to uger. For at bibeholde Topciments 10 års garanti, skal TOPCIMENTs plejeserie anvendes. ECOCLEAN, ECOCLEAN PRO, CERACIMENT og CERACIMENT PRO må tidligst påføres to uger efter endt topcoating. Indtil da vaskes med rent vand, som tørres op lige efter.

- Alkaliske produkter som ammoniak, klor, blegemiddel, vaskemiddel mv. beskadiger mikrocementens beskyttende lag, brug derfor ALDRIG andet end Topciments produkter.
- Det anbefales at undgå permanent oversvømmelse og langvarig kontakt med fugt. Du skal derfor undgå våde tæpper og håndklæder på gulvet samt shampooflasker mv.
- Hold overfladen fri for sten eller sand, som kan efterlade ridser.
- Ved flytning af møbler, "løft og slip". Træk aldrig møblerne hen over gulvet.
- Det er nødvendigt at beskytte gulvet. Metalben, skarpe genstande, møbler eller lignende beskyttes med møbelbeskytter eller filt. Møbelhjul skal være af blødt gummi, som er mindre aggressive end hårde plasthjul.
- Til rengøring brug ECOCLEAN, aldrig hårde vaskemidler eller afkalkningsmidler. Lad aldrig sæbe ligge for længe på overfladen. Brug 40 ml. sæbe pr. 5 l. vand, gulvet vaskes som normalt med en moppe.
- Afkalkning foretages med ECOCLEAN PRO. Hæld en smule ECOCLEAN PRO direkte på kalkpletten(erne) og lad det virke i få sekunder. Rens derefter med rent vand og tør op.
- For at vedligeholde topcoaten bedst muligt, anvendes CERACIMENT, som efterlader et beskyttende lag voks. Tilføj et lag CERACIMENT på færdigbehandlet topcoatet microcement, rengjort først med enten ECOCLEAN eller ECOCLEAN PRO. Husk, at voksbehandlingen ikke er permanent. Hyppigheden af behandlingen afhænger af daglig brug af gulvet (trafik, støv osv.) men oftest en gang månedligt.  
Tilføj en lille dosis i vand:
  - 20-25 mL for hver 7 liter vand ved påførelse med moppe.
  - 25-100 mL for hver 10 liter vand ved påførelse med maskine.

Ved overfalder med metallisk-effekt anvendes CERACIMENT PRO, som har indbygget glans og derfor er bedre egnet til dette formål. Fremgangsmetoden er den samme som CERACIMENT. CERACIMENT PRO fortyndes IKKE med vand, men hældes direkte ud på gulvet i anførte mængder. Det anbefales at påføre to lag CERACIMENT PRO.

- 30-35 mL pr. m<sup>2</sup> ved påførelse med moppe.
- 20-40 mL pr m<sup>2</sup> ved påførelse med maskine.